



Rénovation des vieux parquets

Ils peuvent être rénovés également avec des vitrificateurs en phase aqueuse, en application de la réglementation allemande TRGS 617. Toutefois des difficultés interviennent souvent. Pour voir une sélection de problèmes typiques.

Même avec une rénovation effectuée dans les règles de l'art des très vieux parquets, il s'ensuit souvent au début de la période de chauffage suivante, une formation d'interstices excessifs - auparavant pas très prononcés - ou même des décollements / zones creuses.

La colle ou la bordure de la chape sous ces vieux parquets est bien souvent très fragilisée. Les contraintes provoquées par le travail de ponçage entraînent donc les premiers décollements invisibles, ou un affaiblissement du collage. Au début de la période de chauffage, les premiers joints se forment, le décollement devenant visible seulement alors. Puisque le gonflement / retrait ne peut intervenir librement, les joints ne sont pas réguliers et entraînent donc des réclamations. Le problème pour l'entrepreneur est que, la plupart du temps, aucun défaut n'était visible avant le début du travail de rénovation, et de même immédiatement après la fin du travail de vitrification. Le phénomène devient toutefois évident quand une zone de surface ou des éléments individuels doivent être recollés.

Dans tous les cas, pour la rénovation d'un vieux parquet, l'entrepreneur devra informer son client, avant le début des travaux, des problèmes possibles, de préférence par écrit.

Problèmes d'application ou d'adhésion dus aux composants du bois ou aux saletés, aux traces de produits d'entretien ancien dans les joints, à une colle ou un vitrificateur inconnus. Taches d'urine, traces de silicone ou taches de champignons exigent un ponçage soigneux, le cas échéant une application isolante ou à effet barrière, et même la réalisation préalable de surfaces échantillons.

Le ponçage d'un parquet contrecollé en pose flottante entraîne un risque de dislocation des éléments collés (assemblage par rainure et languette), particulièrement avec un support inégal. Du fait de la mobilité des éléments de parquet contrecollé, il est possible, spécialement au niveau de leurs extrémités, que le ponçage traverse / abîme la couche supérieure.

Pour la rénovation ultérieure et un meilleur confort sous le pied, même un parquet contrecollé devra donc par principe être fixé par collage.

Si un parquet contrecollé en pose flottante doit être rénové, les éventuels problèmes devront être discutés avant avec le client, le cas échéant, la garantie devra être exclue pour les travaux envisagés.

Information:

N'appliquer qu'une couche de vitrificateur par jour pour éviter une trop importante pression de gonflement ou utiliser un fond dur ne générant que peu de pression de gonflement.

Les huiles et combinaisons huile / cire ne provoquent pas ou que peu de pression de gonflement.

